

ЦМИД-ШП (полимерная)

ШПАКЛЕВКА ФИНИШНАЯ НА ПОЛИМЕРНОМ ВЯЖУЩЕМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ СТЕН

ЦМИД-ШП (полимерная) представляет собой смесь микрорамора, полимерного вяжущего и химических модификаторов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпаклевка ЦМИД-ШП (полимерная) предназначена для финишного выравнивания стен и потолков под окраску или оклейку обоями в сухих помещениях.

ОСНОВАНИЯ

- бетон;
- цементные и цементно-известковые штукатурки;
- поверхности из газо- и пенобетонных блоков;
- гипсовые штукатурки;
- поверхности гипсовых блоков.

СВОЙСТВА

- белого цвета;
- срок использования готовой смеси не менее 12 часов;
- только для внутренних работ;
- только для сухих помещений;
- экологически безопасен.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подготовка основания

Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, краски, масел, отслаивающихся и осыпающихся слоев и т.п. Сильно впитывающие или слабые основания рекомендуется обработать грунтовочными эмульсиями. Перед нанесением материала рекомендуется увлажнить основание водой.

2. Приготовление

Для приготовления растворной смеси требуется 6-7 л воды на 20 кг сухой смеси. Засыпать в емкость с водой сухую смесь и перемешать. Перемешивание производится вручную или механизированным

способом при помощи низкооборотистой дрели со специальной насадкой в течение 2-3 минут до получения однородной массы. Растворная смесь пригодна к использованию в течение 12 часов.

3. Нанесение

Растворная смесь наносится на поверхность основания широким стальным шпателем под острым углом к поверхности. После высыхания (1-2 сут.) поверхность шлифуется абразивом для окончательной шлифовки. Дальнейшая отделка производится не ранее, чем через 7 суток твердения.

Максимальная толщина слоя – 3 мм.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

В процессе работы и в течение последующих трех суток температура окружающей среды и основания должна быть +5°C... +35°C, выровненную поверхность необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование сразу после окончания работ требуется тщательно промыть водой. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для изготовления новой растворной смеси.

УПАКОВКА

Сухая смесь **ЦМИД-ШП (полимерная)** поставляется в многослойных бумажных мешках по 20 кг.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦМИД-ШП (полимерная)

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Сухая, сыпучая однородная смесь
Цвет	Белый
Наибольшая крупность зерен наполнителя, мм	0,1
Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	0,9-1,1
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л	0,30-0,35
Расход воды на 25 кг сухой смеси, л	6,0-7,0
Удобоукладываемость по расплыву конуса, мм	140-160
Время использования смеси, ч, не менее	12
Прочность сцепления с бетонным основанием (адгезия) в возрасте 28 суток, МПа, не менее	0,5
Толщина слоя нанесения, мм, не более	3
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов, применяемых для приготовления растворных смесей, Бк/кг, не более	370